



Ficha Técnica

BRUGUER – PINTURA SUELOS Y ESCALERAS AL AGUA SATINADO

DESCRIPCIÓN

Pintura base agua de fácil aplicación. Acabado satinado suave al tacto de gran dureza. Protección frente al uso intensivo, como subir y bajar escaleras.

PROPIEDADES

- * Renueva sin obras
- * Resistente al desgaste
- * 2 en 1 – imprimación y acabado
- * Sin olor
- * No amarillea
- * Secado rápido
- * Color inalterable

USOS

Para interior. Directo sobre suelos de terrazo, baldosa, laminado, madera y hormigón. No apto para inmersión, ni zonas donde pueda quedar agua estancada.

COLORES Y TAMAÑOS

Base Blanca, Blanco Roto, Gris, Gris Granito, Marrón Piedra
750 ml y 2L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Acrílica
Pigmentos	----
Disolvente	Agua.
Brillo	Satinado
Contenido en sólidos	37 – 39% volumen sólidos.
COV	Valor límite en UE para este producto (cat. A/i): 140 g/l. Este producto contiene un máximo de 50 g/l COV.
Peso Específico	1,26 – 1,30 kg/l.
Viscosidad	100 ± 6 K.U. a 20°C.
Adherencia	Suelos de terrazo, baldosa, laminado, madera y hormigón
Secado a 23°C. y 50% H.R.	2 horas.
Repintado	24 horas.
Rendimiento teórico	10 m²/l.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Útiles de Aplicación

A rodillo o brocha.

Superficies nuevas

Limpiar y desengrasar la superficie con agua y jabón (evitar productos con siliconas o ceras) para asegurar una buena adherencia. Utilizar un cepillo para las juntas.

Agitar y remover bien el producto. Producto listo al uso. Aplicar dos o tres manos de Pintura Suelos y Escaleras al Agua según necesidades y lijar entre capas.

Esperar un mínimo de 24h para pisar ligeramente la superficie pintada. Las máximas prestaciones de resistencia se consiguen a los 14 días.

Limpiar: lavar con agua las herramientas utilizadas y retirar las manchas de pintura inmediatamente con agua tibia. Usar un detergente suave. No usar limpiadores abrasivos, estropajos o cepillos ya que rayarían el esmalte. No dejar agua estancada en la superficie pintada.

Superficies pintadas

Pinturas antiguas en buen estado:

Lijar pintura hasta dejarla opaca, limpiar el polvo y proceder como en superficies nuevas.

Pinturas desgastadas o pulverulentas:

Retirar la pintura vieja mal adherida, lijar la capa de pintura hasta dejarla opaca, eliminar el polvo y proceder como en superficies nuevas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación	Temperaturas de aplicación no inferiores a 7°C y no superiores a 35°C. Con humedad relativa superior o igual al 80%.
Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la <i>Hoja de Datos de Seguridad</i> .
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

AkzoNobel

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)

Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210

N.I.F. B-08218158

Página 2 de 2

Edición 08/2025

La presente edición anula las anteriores



Salud
Seguridad
Medio Ambiente

**Compromiso de Progreso
de la Industria Química**