



## FICHA TÉCNICA

### PINTURA PARA PISCINAS (NEPTUNO)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Descripción              | Pintura para el pintado de piscinas de cemento, a base de resina de caucho acrílico.                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Propiedades              | * Buena resistencia al agua dulce o salada.<br>* Total resistencia a los agentes de depuración de las piscinas.<br>* Muy buena adherencia sobre superficies de cemento.<br>* Resiste la alcalinidad de los soportes.<br>* Buen poder cubriente.<br>* Rápido secado.<br>* Con conservante anti-algas y anti-moho. |     |
| Usos                     | <b>Exterior</b><br>Para el pintado de piscinas de cemento, proporcionando protección y belleza.                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Colores y tamaños        | Azul Piscinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 L |
| Características técnicas | <u>Composición</u><br>Vehículo fijo                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

## PINTURA PARA PISCINAS (NEPTUNO)

|                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                             | limpias de mohos, salitre, grasas, cremas bronceadoras, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Piscinas de cemento nuevas  | Mantenerlas llenas de agua durante 50 - 60 días para permitir la disolución de las sales de los materiales de construcción.<br>Lavar con ácido clorhídrico (salfumán) diluido al 10 - 15% y dejar que actúe durante 5 minutos. Aclarar con abundante agua dulce y esperar a que seque.<br>Aplicar una primera capa con la pintura diluida al 10 - 15% con Disolvente Bruguer E-5150, posteriormente aplicar una o dos capas del producto sin diluir.                                                                     |
|                              | Piscinas viejas no pintadas | Proceder a una limpieza en profundidad para eliminar mohos y suciedad en general con una mezcla de agua y fosfato trisódico en relación 10:1. A continuación, enjuagar con agua dulce y proceder como en piscinas nuevas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | Piscinas a repintar         | Si la pintura antigua está en buen estado proceder a una limpieza general y en profundidad y aplicar una o dos capas de Pintura para Piscinas Neptuno.<br>Si la pintura está en mal estado deberá eliminarse. Aplicar una capa de pintura diluida al 10-15% con Disolvente Bruguer E-5150, posteriormente aplicar una o dos capas del producto sin diluir.<br><br>Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. |
|                              | <u>Observaciones</u>        | No pintar sobre superficies caldeadas por el sol para evitar la formación de ampollas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Información adicional</b> | Instrucción de seguridad    | Consultar etiquetado del envase.<br>Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | Tiempo de almacenaje        | 18 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Versión (mes/año): 08/18



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

