

Pintura Piscinas Clorocaucho

DESCRIPCIÓN

Pintura en medio disolvente de buena calidad, formulada especialmente a base de resinas de clorocaucho puras para el pintado de piscinas de obra nueva, o que ya hayan sido pintadas con pintura a base de clorocaucho.

PROPIEDADES

Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos, y a los productos químicos utilizados normalmente en el tratamiento del agua de las piscinas; así como buena cubrición, rendimiento, aplicación, secado y propiedades antiálgas en la película de pintura.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de piscinas de obra nueva, o ya pintadas con una pintura a base de clorocaucho, cuando se desee aplicar la calidad del clorocaucho en la piscina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Colores: Azul.
- Acabado: Liso y mate.
- Nivelación: Buena.
- Adherencia: Excelente.
- Brochabilidad: Buena.
- Secado: 25 ± 15 minutos 25 ± 8°C.
- Repintado: 5 horas mínimo.
- Viscosidad: 85 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48.076).
- Densidad: 1,60 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
- Finura: 7,5 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
- Rendimiento: 7-11 m² / lt y mano.
- Dureza: Excelente.
- Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
- Utensilios: Limpieza con Disolvente Clorocaucho Piscinas o Disolvente Universal.

Contenido máx. en C.O.V.: 2004/42/II (A/i) (600/500)

Max.COVs: 499 g/L

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar el polvo, los desconchados, etc. y siempre deben estar las superficies completamente secas antes de pintar.

Pintadas: con esta pintura o con otra de calidad clorocaucho, eliminar las partes en mal estado y limpiar y dejar secar la superficie.

Con pintura al agua, aplicar encima nuestra pintura acrílica al agua para piscinas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajando con Disolvente Clorocaucho Piscinas (15-20%) y una segunda mano con un 5% aproximadamente.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola, evitando las paredes calientes o el pleno sol para asegurar una aplicación correcta.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Para diluir el producto, emplear solamente nuestro Disolvente Clorocaucho Piscinas. Después de pintar se debe esperar 7-10 días mínimo antes de llenar la piscina.

PRESENTACIÓN

En envase de 5kg.

Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Para más información se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de Seguridad del Producto.

Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.