



FICHA TÉCNICA

PROCOFER EXPERT SATINADO

Grupo: Esmaltes

DESCRIPCIÓN Esmalte antioxidante satinado para decoración y protección duradera de las superficies. La fórmula Double Oxi-Protect¹⁰® con ZN+ ofrece una protección de hasta 10 años.

PROPIEDADES

- * Fórmula Double Oxi-Protect¹⁰® con ZN+.
- * Máximo poder antioxidante.
- * Secado rápido.
- * Directo al metal / óxido.
- * Excelente poder anticorrosivo.

USOS Para la decoración y protección de hierro y acero en interiores y exteriores sin necesidad de imprimación previa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Mezcla de resinas alquídicas modificadas.
Pigmentos	Pigmentos sólidos a la luz y extendedores especialmente seleccionados.
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.
Brillo	50% a 20°
Color	Según carta colores.
COV	450 g/L
Contenido en sólidos	50% ± 2 en volumen según color 60% ± 2 en peso según color
Densidad	0,9-1,2 Kg./L
Viscosidad	90 ± KU a 25°
Rendimiento	9-11 m ² /litro
Secado	1 - 2 horas
Repintado	Entre 3 y 4 horas.
Resistencia al calor	Hasta 150°C, de forma continua: 80°C

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5° y 40°
Máxima humedad relativa	85%
Útiles de Aplicación	Brocha/Rodillo/Pistola.
Dilución	Disolvente sintéticos y grasos Procolor.
Limpieza de útiles	Disolvente sintéticos y grasos Procolor.

**SISTEMA
DE APLICACIÓN**

Aplicar directamente del envase.

Preparación previa

Las superficies deben estar secas y libres de grasa, polvo, calamina y partículas sueltas de óxido o pintura.

Superficies nuevas

Hierro / Acero Aplicar directamente 2 manos de Procofer Expert Satinado.

Metales no férricos
(Aluminio, Galvanizados,
etc.)

Para asegurar una buena adherencia, aplicar 1 mano de Procofer Expert Imprimación Universal y 1 ó 2 manos de Procofer Expert Satinado.

Repintado

Si la pintura vieja está en buen estado, lavar y lijar suavemente para matizar, eliminar el polvo y aplicar 1 ó 2 manos de Procofer Expert Satinado. Si está en mal estado, o con partículas de óxido/pintura sueltas se deberá eliminar completamente y proceder como en superficies nuevas.

Para comprobar posibles incompatibilidades entre la pintura existente y Procofer Expert Satinado, se recomienda aplicar en una pequeña zona y esperar una hora. Si no hay reacción, proceder a eliminar toda la pintura de la superficie y proceder como en superficies nuevas.

Observaciones

En exteriores y ambientes agresivos es aconsejable potenciar la acción anticorrosiva aplicando 1 mano de Procofer Expert Imprimación Antioxidante o Universal y 2 manos de Procofer Expert Satinado.

La protección hasta 10 años puede variar en caso de condiciones climáticas extremas, fuerte humedad ambiental o por no seguir las instrucciones de uso recomendadas.

Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

**INFORMACIÓN
ADICIONAL**

**Precauciones de Uso y
Manipulación**

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje:
36 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura entre 5 y 40 Grados.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

